



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АБСОЛЮТ МАТ 1670

Интерьерная Латексная Краска

Для Стен и Потолков

Ультра-Матовая

Самогрунтующаяся

Акрил-Латексная

ОПИСАНИЕ

Ультра-матовое покрытие **Абсолют Мат 1670** – это акрил-латексная краска премиального качества для внутренних работ. Краска специально создана для окраски стен и потолков в помещениях с большим количеством окон, где требуется ультра-матовое покрытие. Может наноситься прямо на неокрашенный гипсокартон без использования грунта/силера. Краска Абсолют Мат 1670 может быть использована для проектов в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска предназначена для внутренних работ. Для нанесения краски **Абсолют Мат 1670** необходимо правильно подготовить поверхность. Благодаря своим самогрунтующимся свойствам, покрытие можно наносить непосредственно на незагрунтованные пористые поверхности. Рекомендуется для окраски стен и потолков. Ультра-матовое покрытие **Абсолют Мат 1670** придает поверхности едва уловимый глянец, что идеально подходит для открытых помещений и/или комнат с большим количеством окон.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 10°C.
Не использовать для окраски полов.
Не наносить на глянцевые поверхности.
Не смешивать с другими красками.
При использовании баз 4 и 5 может потребоваться 3 слоя, если наносить без грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Краска **Абсолют Мат 1670** не требует использования грунта/силера на неокрашенном гипсокартоне.
- Краска укрывает большинство поверхностей в два или в один слой.
- Благодаря своему ультра-матовому покрытию, краска скрывает все несовершенства поверхности.
- Краска обладает превосходными саморазглаживающимися свойствами, создавая очень гладкое и ровное покрытие.
- Краску **Абсолют Мат 1670** можно легко зашкурить после высыхания через 4 часа при минимальной нагрузке на наждачную бумагу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Нанесение второго слоя:	До отлипа:
	4-6 часов	1 час

При 25°C.
При относительной влажности 50%.
Может отличаться, в зависимости от цвета.
УКРЫВИСТОСТЬ (ДЛЯ 3.78 Л): 37-46 м²
Может отличаться, в зависимости от пористости поверхности.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ:

Мокрого слоя: 3.2-4.0 мил/ 81.28-101.6 мкм
Высохшего слоя: 1.28-1.60 мил/ 32.51-40.64 мкм

ОЧИСТКА: теплым мыльным раствором

СМОЛА: акрил-латекс

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: не относится

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: не относится

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 58%

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ П ОБЪЕМУ: 40%

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

<100 гр./л

ГЛЯНЕЦ: 60° 1.5-2.5%

УЛЬТРА-МАТ: 85° 1.0-1.5%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

СТАНДАРТЫ: CGSB Тип 100

КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ		ФОРМАТ			
		946 ML	3.78 ML	18.9 ML	
1670-0	БЕЛАЯ	X	X	X	
1670-1	Р БАЗА	X	X	X	макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л
1670-2	М БАЗА	X	X	X	макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л
1670-4	D БАЗА	X	X		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л
1670-5	A БАЗА	X	X		макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГРУНТ
<p>Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.</p> <p>НАЛИЧИЕ ГРИБКА: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.</p> <p>ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ И КРОШАЩАЯСЯ КРАСКА: При помощи скребка удалите отслоившуюся краску, после чего зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуется герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 grit.</p> <p>НЕОБРАБОТАННЫЙ ГИПСОКАРТОН: Во избежание появления нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать герметизирующие швы составы.</p> <p>БЕТОН/ КАМЕННАЯ/КИРПИЧНАЯ КЛАДКА: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней.</p> <p>АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ, ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467.</p> <p>ДЕРЕВО: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния.</p> <p>НЕОБРАБОТАННАЯ ИЛИ ОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА, ПОДВЕРГШАЯСЯ НЕГАТИВНОМУ АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ: С целью предотвращения отслаивания краски настоятельно рекомендуется нейтрализовать обнаруженный рост грибка или возможность его появления. Обработать поверхность составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды, дать подействовать 20 минут, после чего промыть водой и дать древесине высохнуть не менее 24 часов.</p>	<p>Гипсокартон: Нанести прямо на поверхность только 2 слоя Absolute Flat 1670 или использовать грунты Proline 6070 или Proline Eco 7070.</p> <p>Бетонный блок/ шероховатый кирпич: Нанести прямо на поверхность только 2 слоя Absolute Flat 1670 или использовать филлер Proline 6006 для выравнивания поверхности.</p> <p>Свежеуложенный бетон: Нанести Absolute Flat 1670 прямо на поверхность.</p> <p>Необработанная древесина: Нанести прямо на поверхность только 2 слоя Absolute Flat 1670 или использовать грунт Portico 270.</p> <p>Сучки сосны: Обработать сучки сосны покрытием Stop Plus 298.</p> <p>Красный кедр и красное дерево: Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе.</p> <p>Алюминий, оцинкованный металл, внутренние поверхности из черных металлов: Нанести один слой Adhero Plus 290.</p> <p>Латексная краска: Грунт не требуется.</p> <p>Алкидная краска: Нанести грунт Adhero Plus 290*.</p> <p>Темные цвета : Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline – 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4, которые представлены в более чем 30 цветах.</p> <p>Если необходимая для грунтования поверхность не указана, пожалуйста, свяжитесь с дистрибутором MF Paints для дополнительных рекомендаций.</p> <p>*См. ограничения для Adhero 290.</p>
НАНЕСЕНИЕ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
<p>Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести один или два слоя, если потребуется. Дать высохнуть как минимум 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 15мм или качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.</p> <p>При нанесении краскопультom: Разбавить до 10% макс. водой.</p> <p>Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар)</p> <p>Сопло: 0.015-0.019 дюймов (0.38-0.48 мм)</p> <p>*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.</p>	<p>Перед проведением первой очистки дать высохнуть 30 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями.</p> <p>ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом помещении при температуре от 10°C-30°C.</p>
ГАРАНТИЯ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
<p>При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Держать вне зоны доступа детей • Хранить с закрытой крышкой, когда не используется. • Избегать замерзания.