MF

PROLINE
PROFESSIONAL USE

ИНТЕРЬЕР

6055

Полуматовое

Акрил-латексное Покрытие

Техническое описание

Описание

MF Paints Proline 6055 satin finish - это акриловая латексная краска для внутренних работ. Ее можно наносить непосредственно на пористые поверхности. Легко наносится, не разбрызгивается и быстро сохнет. Она была разработана, чтобы удовлетворить потребности профессиональных маляров. Proline 6055 можно использовать в коммерческих, промышленных и жилых проектах.

Использование

Краска подходит для внутренних поверхностей. Proline 6055 является самовыравнивающейся и может наноситься непосредственно на пористые поверхности. Рекомендуется для гипсокартона, бетона, оцинкованного металла, алюминия, кирпичной кладки, цемента и дерева. Ее необходимо наносить на правильно подготовленные металлические поверхности.

Преимущества

- Может наноситься непосредственно на новый гипсокартон.
- Отличные укрывные свойства. Этот продукт укрывает большинство поверхностей с двумя или менее слоями. Второй слой обеспечит ровное покрытие.
- Обеспечивает гладкую поверхность с минимальной текстурой.
- Практически не требует защиты от разбрызгивания.
- Легко шлифуется после 4 часов высыхания, не перегружая наждачную бумагу.

Ограничения

- Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° C.
- Не использовать для наружного применения.
- Не использовать на полу
- Не смешивать с другими красками.
- Подождите 30 дней, прежде чем приступить к первой очистке.
- Может треснуть при перегрузке в углах
- Базы 4 и 5 могут потребовать нанесения третьего слоя при использовании в качестве самогрунтовки.

Технические характеристики

Смола	Акрил латекс	
Цвет	Белый и колеровочные базы	
Очистка	Вода	
Воспламеняемость	Не относится	
Температура возгорания	Не относится	
% твердых частиц по массе	52+/-2	%
% твердых частиц по объему	40+/-2	%
Летучие органические соединения	<50	г/л
Глянец 60°	2-3,5	%
Блеск 85°	4,5-6,5	%

Техническая информация

При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.			
Укрывистость		35-44 м2	галлон
Толщина пленки	Мокрой	3,4-4,3	mils
	Сухой	1.36-1.72	mils
Время высыхания	На отлип	30	Мин
	Нанесение второго слоя	4-8	Часов
	Очистка	30	Дней
	Полная полимеризация	30	Дней
Нанесение	Кисть	√	
	Валик	15	мм
	Краскопульт безвоздушный* сопло 0.017-0.021 дюймов	2000-2500	фунт/ кв. дюйм
***Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.**			
Нанесение в качестве фасадного покрытия		Нет	

Колеровочные базы	**Формат**			
	946мл	**3,78Л**	**18,9Л**	
6055-0 БЕЛАЯ		√	√	
6055-2 БЕЛАЯ M		√		макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л
6055-4 БАЗА D		√		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л
6055-5 БАЗА A		√		макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л
6055-5 НАТУРАЛЬНАЯ БАЗА		√	√	макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л

6055

Полуматовое

Акрил-латексное Покрытие

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.
Наличие плесени: Обработайте пораженный участок составом из 1части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.
Отслаивающаяся или отслаивающаяся краска: после чего зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуется герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 -150 grit.
Необработанный гипсокартон: Во избежание появления нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать герметизирующие швы составы.
Бетон / Каменная кладка: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней.
Алюминий, оцинкованный металл и внутренний поверхности из черных металлов: Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467.
Дерево: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния.

Рекомендованный грунт

Гипсокартон: Можно наносить непосредственно на неподготовленный гипсокартон или нанести Proline 6070 или Proline Eco 7070.
Бетонный блок / шероховатый кирпич: Используйте заполнитель для блоков Proline 6006 или Proline 6055 для выравнивания поверхности.
Новый бетон: Нанесите Proline 6055.
Новое дерево: Используйте Adhero Plus 290 или Adhero Hybrid 297.
Сучки сосны: Запечатайте сучки с помощью Stop Plus 298.
Красный кедр и красное дерево: Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе.
Алюминий, оцинкованный металл: Нанесите слой белого Adhero Plus 290 или Metal Plus 4700.
Внутренние поверхности из черных металлов без ржавчины: Нанести Adhero Plus 297.
Латексная краска: Грунт не требуется.
Алкидная краска: Нанесите грунтовочный слой Adhero Plus 290 * или Adhero Hybrid 297.
Темные цвета: Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline – 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4.

* См. Ограничения для Adhero Plus 290.

Нанесение

Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести два слоя краски. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 10-15мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой. При нанесении краскопультом: Можно разбавить до 10% макс. водой.

Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар)
Сопло: 0.017-0.021 дюймов (0.38-0.48 мм)*
*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.

Эксплуатация

Перед проведением первой очистки дать высохнуть 30 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями.

Гарантия

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.

Предупреждение

Хранить в недоступном для детей месте
Держите крышку закрытой, когда не используете.
Избегайте замораживания