

Техническое описание

Описание

MF Paints Proline 6070 - это высокопрочная грунтовка из акрилового латекса для внутренних работ. Легко наносится, не разбрызгивается и быстро сохнет. Она разработана для герметизации нового гипсокартона. Эта грунтовка была разработана, чтобы удовлетворить потребности профессиональных маляров. Proline 6070 можно использовать в коммерческих, промышленных и жилых проектах.

Использование

Эта грунтовка-герметик подходит для внутренних поверхностей. Она герметизирует поверхности для получения однородной отделки после нанесения финишного покрытия. Proline 6070 рекомендуется для новых поверхностей, таких как гипсокартон, бетон и дерево.

Преимущества

- Грунт Proline 6070 был разработан для герметизации гипсокартона, а также для ремонта, чтобы получить однородную отделку после нанесения финишного покрытия.
- Он быстро сохнет и покрывается уже через 3 часа.
- Обеспечивает отличную укрывистость
- Низкое разбрызгивание. Во время нанесения требуется минимальная защита плинтусов и полов.
- Легко шлифуется после высыхания в течение 3 часов, не перегружая наждачную бумагу.
- Тонируемые основы используются в качестве грунтовки для цветов с недостаточной укрывистостью.

Ограничения

- Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° C.
- Не для наружного применения
- Не использовать на полу
- Не наносить на алкидную краску.

Технические характеристики

Смола Цвет Очистка	Акрил латекс	
	Белый	
	Вода	
Воспламеняемость	Не относится	
Температура возгорания	Не относится	
% твердых частиц по массе	58+/-2	%
% твердых частиц по объему	44+/-2	%
Летучие органические соединения	<50	г/л
Глянец 60°	Не относится	
Блеск 85°	Не относится	

Техническая информация

При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.			
Укрывистость		37-46 м2	галлон
Толщина пленки	Мокрой	3,2-4,0	mils
	Сухой	1,41-1.76	mils
Время высыхания	На отлип	30	Мин
	Нанесение второго слоя	4	Часов
	Очистка	Нет	Дней
	Полная полимеризация	30	Часов
Нанесение	Кисть	✓	
	Валик	15	мм
	Краскопульт безвоздушный* сопло 0.017-0.021 дюймов	2000-2500	фунт/ кв. дюйм
*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.			
Нанесение в качестве фасадного покрытия		Нет	
Колеровочные базы	Формат		
	946мл	3,78л	18,9л
6070-0 БЕЛАЯ	✓	✓	
6070-0 БАЗА М	✓		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л
6070-0 БАЗА D	✓		макс. 11 унц. колоранта/ 3.78л

Техническое описание

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.

Наличие грибка: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.

Отслаивающаяся или отслаивающаяся краска: зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуются герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 -150 grit.

Новый гипсокартон: Во избежание образования нежелательной текстуры на гипсокартоне нельзя чрезмерно шлифовать шовный состав.

Бетон / Каменная кладка: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней.

Дерево: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния.

Нанесение

Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости нанести два слоя. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 10-15 мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.

При нанесении краскопультom: Можно разбавить до 10% макс. водой.

Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар)

Сопло: 0.017-0.021 дюймов (0.38-0.48 мм)*

*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.

Эксплуатация

Должен быть покрыт верхним слоем.

Гарантия

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.

Предупреждение

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите крышку закрытой, когда не используете.
- Избегайте замораживания