8050

Матовая отделка

100% Акрил латекс

ИНТЕРЬЕР / ЭКСТЕРЬЕР

Техническое описание

Описание

MF Paints Proline 8050 Design flat - это 100% акрил латексная краска высшего качества для внутренних и наружных работ. Легко наносится, не разбрызгивается и быстро сохнет. Она была разработана, чтобы удовлетворить потребности профессиональных маляров. Proline 8050 можно использовать в коммерческих, промышленных и жилых проектах.

Использование

Proline 8050 необходимо наносить на подготовленные и загрунтованные поверхности. Рекомендуется для гипсокартона, бетона, оцинкованного металла, алюминия, кирпичной кладки, цемента и дерева. Его дизайнерская матовая отделка обеспечивает мягкий блеск.

Преимущества

- Оптимальная адгезия без грунтовки к подготовленным поверхностям (см. Разделы о подготовке поверхности и рекомендуемые грунтовки)
- Практически не требует защиты от разбрызгивания.
- Исключительно гладкое и ровное, саморазглаживающееся покрытие.
- Хорошая цветоустойчивость, защита от ультрафиолета.

Ограничения

- Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° С.
- Не использовать для наружного применения.[1] (см. исключения)
- Не использовать на полу
- Не смешивать с другими красками.
- Подождите 30 дней, прежде чем приступить к первой очистке.

[1]Исключение, только для пористых внешних поверхностей, таких как кирпич, цемент и штукатурка.

Технические характеристики

Смола	100% Акрил	
Цвет	Белый и колеровочные базы	
Очистка	Вода	
Воспламеняемость	Не относится	
Температура возгорания	Не относится	
% твердых частиц по массе	54+/-2	%
% твердых частиц по объему	38+/-2	%
Летучие органические соединения	<50	г/л
Глянец 60°	2-3	%
Блеск 85°	3-4	%

Техническая информация

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.			
Укрывистость		37-46 м2	галлон
Толщина пленки	Мокрой	3,2-4	mils
	Сухой	1.22-1.52	mils
Время высыхания	На отлип	30	Мин
	Нанесение второго слоя	4-8	Часов
	Очистка	30	Дней
	Полная полимеризация	30	Дней
Нанесение	Кисть	√	
	Валик	15	мм
	Краскопульт безвоздушный* сопло 0.015-0.019 дюймов	2000-2500	фунт/ кв. дюйм
***Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.**			
Нанесение в качестве фасадного покрытия		Да	
Базы 0-1-2	После нанесения не ожидается дождь в течение	36	Часов
Базы 4-5		72	Часов

Колеровочные базы	**Формат**				
	946мл	**3,78Л**	**18,9Л**		
8050-0 БЕЛАЯ		√	√		
8050-1 БЕЛАЯ Р		√	√	макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л	
8050-2 БЕЛАЯ М		√	√	макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л	
8050-4 БАЗА D		√		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л	
8050-5 БАЗА А		√		макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л	

MF

PROLINE
PROFESSIONAL USE

ИНТЕРЬЕР / ЭКСТЕРЬЕР

8050

Матовая отделка
100% Акрил латекс

Техническое описание

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.
Наличие плесени: Обработайте пораженный участок составом из 1части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.
Отслаивающаяся или отслаивающаяся краска: после чего зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуется герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 -150 grit.
Необработанный гипсокартон: Во избежание появления нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать герметизирующие швы составы.
Бетон / Каменная кладка: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней.
Алюминий, оцинкованный металл и внутренний поверхности из черных металлов: Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467.
Дерево: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния.
Новая или обработанная древесина, подвергшаяся воздействию непогоды: Настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой видимый или нежелательный рост плесени, чтобы предотвратить шелушение. Используйте смесь из 1 части отбеливателя и 3 частей воды, дайте постоять 20 минут, затем промойте и дайте дереву высохнуть не менее 24 часов.

Рекомендованный грунт

Гипсокартон: Нанести Proline 6070 или Proline Eco 7070.
Бетонный блок / шероховатый кирпич: Не требуется или используйте заполнитель для блоков Proline 6006 для выравнивания поверхности
Новый бетон: Грунт не требуется.
Новое дерево: Используйте Adhero Plus 290 или Adhero Hybrid 297.
Сучки сосны: Запечатайте сучки с помощью Stop Plus 298.
Красный кедр и красное дерево: Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе.
Алюминий, оцинкованный металл: Нанесите слой белого Adhero Plus 290 или Metal Plus 4700.
Внутренние поверхности из черных металлов без ржавчины: Нанести Adhero Plus 297.
Латексная краска: Грунт не требуется.
Алкидная краска: Нанесите грунтовочный слой Adhero Plus 290 * или Adhero Hybrid 297.
Темные цвета: Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline – 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4.

* См. Ограничения для Adhero Plus 290.

Нанесение

Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести два слоя краски. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 10-15мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.
При нанесении краскопультом: Можно разбавить до 10% макс. водой.

Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар)
Сопло: 0.017-0.021 дюймов (0.38-0.48 мм)
*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.

Эксплуатация

Перед проведением первой очистки дать высохнуть 30 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями.

Гарантия

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.

Предупреждение

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите крышку закрытой, когда не используете.
- Избегайте замораживания