



WOODMATE

Для вертикальных и горизонтальных поверхностей

1870

Масло по Дереву для Наружных Работ на Основе Натурального Масла, Полупрозрачное.

Техническая информация

Описание

Woodmate 1870 – это полупрозрачное масло по дереву для наружных работ. Входящее в состав покрытия льняное масло подчеркивает природную красоту дерева и обеспечивает высокую проникаемость. Долговечное покрытие, обладающее водоотталкивающими свойствами и стойкостью к УФ излучению.

Использование

Покрытие **Woodmate 1870** предназначено для наружных работ. Подходит для всех видов древесины, включая сосну, кедр, красное дерево, обработанную древесину, круглые лесоматериалы. Возможно наносить как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Масло предназначено для новых или восстановленных деревянных поверхностей, включая бревна, доски, клееный брус, деревянные настилы, сайдинг, деревянные ограждения, ступени лестниц и садовую мебель и т.д.

Преимущества

- Подходит для любой древесины (кедр, сосна, ель и т.д.).
- Беспрецедентно низкий расход, 1 галлон до 66 кв. метров
- Дышащее покрытие. Предохраняет поверхность от влаги.
- Защищает дерево от воздействия УФ излучения.
- Легко ухаживать.

Ограничения

- Не наносить при температурах ниже 10°C.
- После нанесения растереть и снимать остатки кистью, не используйте ветошь как при нанесении внутренних масел, иначе можете уменьшить защитный слой покрытия.
- Не наносить под прямыми солнечными лучами или на горячую поверхность.
- Не наносить слишком толстым слоем.
- Не смешивать с другими материалами.
- Не наносить на поверхности, обработанные силерами или пропитками.
- Не наносить на деревянные поверхности с уровнем влажности более 12%.
- Обязательно колеровать, в чистом виде не наносить! Если нужен цвет максимально приближенный к натуральному, необходимо добавить от 1 (29.574 мл) до 2.5 унции на галлон колоранта Deep Gold (охра) или аналога. Получится легкий оттенок напоминающий цвет сосны. Чем больше добавите, тем долговечнее будет покрытие).

Технические характеристики

Связующее	Алкид + натуральное масло	
Цвет	Колеровочная база	
Разбавитель	Уайт-спирит (450-0 MFSol)	
Температура возгорания	42°	С
Твердых частиц по массе	34	%
Твердых частиц по объему	29	%
Степень блеска	60°	Н/Д
	85°	Н/Д
Стандарты	не относится	

Информация по нанесению

При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.			
Расход Может варьироваться в зависимости от пористости поверхности		26-66 м2	галлон
Толщина пленки	Мокрой	не относится	
	Сухой	не относится	
Время высыхания	До отлипа	6	часов
	Нанесение второго слоя	24	часа
	Неинтенсивное движение	24 - 48	часов
	Можно заносить мебель	48 - 72	часа
	Очистка	5 - 7	дней
Нанесение	Кисть	✓	
	Валик	10	мм
	Безвоздушный распылитель	✓	
Необходимые условия Отложить процесс нанесения: <ul style="list-style-type: none"> • на 8 часов, если прошел средний по интенсивности дождь, • на 24 часа, если прошел сильный дождь. Хранение: 10°C до 30°C.			
База	Формат		
Прозрачная	946 мл	3.78 л	18.9 л
	V	V	Н/Д



WOODMATE

Для вертикальных и горизонтальных
поверхностей

1870

Масло по Дереву для
Наружных Работ на Основе
Натурального Масла,
Полупрозрачное.

Техническая информация

Подготовка поверхности

Древесина, ранее обработанная краской или пропиткой:

Перед использованием масла, ранее нанесенное на поверхность покрытие необходимо полностью удалить. Перед нанесением не обрабатывать поверхность силерами. Очистить поверхность щеткой, после чего промыть водой под давлением 500-600 lbs. Зашкурить поверхность наждачной бумагой с зернистостью №60 единиц. Повторять обработку, если потребуется, до тех пор, пока не будет удалена вся испорченная древесина. Дать дереву высохнуть 48 часов. Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины, мыла или каких-то других загрязнителей, которые не дадут маслу подействовать.

Плесень и необработанные поверхности: при нанесении на подвергшиеся негативному атмосферному воздействию обработанные или необработанные поверхности, настоятельно рекомендуется нейтрализовать рост грибка, чтобы предотвратить отслаивание. Использовать раствор из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Дать раствору подействовать 20 минут. После этого промыть водой и дать дереву высохнуть не менее 24 часа до нанесения масла.

Нанесение

Данное масло представлено в базе под колеровку, что позволяет его колеровать в разнообразные цвета. Чтобы получить подробную информацию, обратитесь к продавцу.

Применение

Наносить при температурах от 10°C до 30°C. Отложить процесс нанесения на 8 часов, если прошел средний по интенсивности дождь, на 24 часа, если прошел сильный дождь. Не наносить на деревянные поверхности с уровнем влажности более 12%. Наносить кистью с длинной щетиной ровным слоем вдоль волокон дерева. Нанести по ширине 2-3 деревянных досок, после чего нанести масло по длине, чтобы не были видны границы окрашиваемых участков. При нанесении валиком или краскопультом, быстро выровнять поверхность кистью. Все излишки материала, которые не впитались в дерево, убрать кистью.

Эксплуатация

Каждый год проводить визуальный осмотр поверхности. Если потребуется, промыть поверхность чистой водой и нанести один слой масла.

Гарантия

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.

Предупреждения

- Держать вне зоны доступа детей.
- Хранить с закрытой крышкой, когда не используется.
- Хранить при комнатной температуре.
- Использовать только в хорошо проветриваемом месте.